



HASIT Verfestiger

Întăritor suporturi minerale

Domenii de utilizare: Pentru întărirea mortarelor de tencuială și zidărie vechi pe bază de var și a suprafețelor de beton fragile, nisipoase.
În combinație cu cimentul ca liant rapid (liant „barieră“) pentru etanșări și umpleri de fisuri de scurgere în pivnițe, cămine și tuneluri.

Proprietăți:

- Fără efect hidrofobizant
- Întărește suporturile minerale, realizează un suport mineral rezistent.

Punere în operă:



| Date tehnice: | |
|-----------------------|--|
| Număr articol | 2000006614 |
| EAN | 4038502101365 |
| Nr. taxă vamală | 32041100 |
| Tip ambalaj | |
| Cantitate per unitate | 10 l/UM |
| Unități per palet | 60 UM/Pal. |
| Culoare | transparent |
| Consum | ca. 0,5 l/m ² |
| Informații consum | Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă. |
| Valoare pH | ca. 10,5 |

Compoziție:

- Apă de sticlă (silicat de potasiu)
- Fără aditivi sintetici
- Mineral

Suportul: Suportul trebuie să fie mineral, pe bază de var, să fie curat, să nu conțină materiale ce pot forma un strat separator.
Trebuie evaluat dacă suportul poate fi întărit cu acest produs.

Pregătirea suportului: În situația în care suportul nu mai este evident alcalin acesta trebuie udat cu lapte de var (1 kg var hidratat : 20 litri apă). În funcție de absorbția suportului produsul se poate dilua cu apă în raport de 1:1.
Suporturile trebuie umezite pentru evitarea arderii materialului (reducerea efectului de profunzime).

Punere în operă: Întărirea suprafeței se realizează prin impregnarea fără presiune a suportului umezit cu un pulverizator (ex. pulverizator pentru arbori) sau cu rola (numai pentru zone mici) până la saturație. Pentru prelucrare în continuare suportul trebuie să fie uscat și să reacționeze cel puțin o zi.
Nu amestecați cu alte materiale.
Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.
Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.

Atenție specială: Suporturile afectate de săruri și / sau umiditate nu sunt adecvate.

Depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între +5 °C și +30 °C.
Minim 12 luni.

Informații pericole: Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.



HASIT Verfestiger

Întăritor suporturi minerale

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.